

dayGraphica™ 8212

Excelente mantilla con características de impresión únicas

La dayGraphica 8212 tiene una superficie que previene el hinchamiento y pegajosidad, resiste el despellejamiento y permite una limpieza fácil. Las características de soltura instantánea eliminan la batalla con el ondulado de papel y dan una reproducción clara del punto. La mantilla tiene una construcción de dos capas de hule. La capa superior da resiliencia y la inferior mantiene la estabilidad.

Optimice su desempeño En-Prensa

A lo largo de los años, los expertos de impresión de Day y los expertos en químicos de prensa han aprendido las dinámicas entre los químicos y las mantillas; éstos juegan un rol vital en el desempeño y rentabilidad En-Prensa y han aprendido cómo analizar estas dinámicas para ayudar a los impresores a solucionar problemas y optimizar sus resultados de impresión.

Los especialistas de laboratorio de Day, el equipo de soporte técnico y consultores de ventas, trabajan de manera conjunta con impresores para recomendar la combinación correcta de químicos de prensa y mantillas de impresión para lograr un desempeño óptimo. Un servicio de consultoría ofrecido sólo por el Grupo de Transferencia de Imagen de Day International.

Grupo de Transferencia de Imagen Day
PRODUCTOS. GENTE. DESEMPEÑO.

Características: Beneficios:

Superficie superior moldeada mantilla convencional	Reduce la penetración de solventes. Previene hinchamiento y pegajosidad. Resiste el despellejamiento. Fácil de lavar.
Super rápida soltura de hoja	Soltura instantánea, eliminando ondulado de papel. Reproducción clara del punto. Tela de bajo estiramiento, mantiene el calibre.
Construcción única de cara	Diseñada con dos capas de hule. Capa superior para resiliencia, capa inferior para estabilidad.

Color: Azul

Superficie: Acabado moldeado

Grosor: 2 capas 1.32 mm/0.52" nominal
3 capas 1.67 mm/0.66" nominal
4 capas 1.98 mm/0.76" nominal

Compuesto de cara: Mezcla de hule resistente a solventes

Dureza: 81° Shore A

Compresibilidad: 2 capas 0.002" típico a 145 psi
3 capas 0.003" típico a 145 psi
4 capas 0.003" típico a 145 psi

Elongación: 2 capas 1.1% a 57 ppi típico
3 capas 1.0% a 57 ppi típico
4 capas 0.9% a 57 ppi nominal

Tensión de Rompimiento: 2 capas 390 ppi típico
3 capas 550 ppi típico
4 capas 670 ppi típico



Grupo de Transferencia de Imagen

dayGraphica



DAY INTERNATIONAL, INC.

Para mayor información acerca de dayGraphica y otros productos del Grupo de Transferencia de Imagen, escribanos a daygraphica@day-intl.com o visítenos en: www.day-intl.com