

## FICHA TÉCNICA

### Aplicaciones:

El barniz AQ 141 es una emulsión acuosa recomendada como barrera a la grasa para la parte inferior del carton de empaques donde existirá contacto directo con ciertos alimentos bajo ciertas condiciones de uso.

Por la velocidad de secado que presenta este barniz, es posible la manipulación del carton inmediatamente despues de haber sido barnizado.

Este barniz puede ser aplicado en diferentes sistemas como son: torre de barniz, sistema de humectado, barnizadora gula.

### Características:

- Buen brillo.
- Viscosidad:  $18 \pm 2$  seg en Copa Zahn # 3 EZ.
- pH:  $9.0 \pm 0.2$
- Resistencia al frote: 40 ciclos 4 lbs.
- % de sólidos:  $42 \pm 2$

### Acondicionamiento:

Los barnices Aquagloss<sup>®</sup> se suministran a la viscosidad adecuada para ser utilizados directamente, sin adiciones de acondicionadores al comenzar el tiraje, pero en caso de ser necesario se puede utilizar lo siguiente:

- Para bajar viscosidad:  
Adicionar hasta un 5% de una mezcla de alcohol etílico o isopropílico (Solv 313 o Solv 305) al 50% con agua.
- Para acelerar secado:  
Adicionar hasta un 5% de alcohol etílico o isopropílico (en agitación).
- Para retardar secado:  
Adicionar hasta 5% de Solv. 702.
- Para ajustar pH:  
Adicionar de 0.05 a 0.2% de 9-HF-11.
- Para control de espuma:  
Adicionar de 0.05 a 0.1% de 9-HF-141.

### Limpieza:

Usar agua si el barniz está fresco y si está seco, usar agua amoniacal con un poco de detergente.

Este barniz se surte en tambor de 200 kg.  
Debido a las variables que existen durante el manejo y uso de nuestros productos en el proceso de impresión, esta hoja de características no exime al cliente de realizar sus propios controles de calidad y ensayos de aplicación.

Enero 2005

PT-GDB-01-05(00)