Tecpro®

BARNIZ BAJO OLOR AQUAGLOSS AQ287

FICHA TÉCNICA

Aplicaciones:

El barniz AQ 287 es una emulsión acuosa para la sobreimpresión de tintas litográficas en línea o fuera de esta; por la velocidad de secado que presenta este barniz, es posible la manipulación del impreso inmediatamente después de haber sido barnizado. Recomendado principalmente para ser utilizado en áreas donde el acumulamiento de vapores sea un factor crítico.

Este barniz puede ser aplicado en diferentes sistemas como son: torre de barniz, sistema de humectado, barnizadora gula.

Características:

- Buen brillo.
- Bajo olor.
- Viscosidad: 25 ± 2 seg en Copa Zahn # 3 EZ.
- pH: 7.5 ± 0.2
- Resistencia al frote: 100 ciclos 4 lbs.

Acondicionamiento:

Los barnices Aquagloss® se suministran a la viscosidad adecuada para ser utilizados directamente, sin adiciones de acondicionadores al comenzar el tiraje, pero en caso de ser necesario se puede utilizar lo siguiente:

- Para bajar viscosidad:

Adicionar hasta un 5% de una mezcla de alcohol etílico o isopropílico (Solv 313 o Solv 305) al 50% con agua.

- Para acelerar secado:

Adicionar hasta un 5% de alcohol etílico o isopropílico (en agitación).

- Para retardar secado:

Adicionar hasta 5% de Solv. 704.

- Para ajustar pH:

Adicionar de 0.05 a 0.2% de 9-HF-11.

- Para control de espuma:

Adicionar de 0.05 a 0.1% de 9-HF-10.

Limpieza:

Usar agua si el barniz está fresco y si está seco, usar agua amoniacal con un poco de detergente o Flexo Wash®.

Este barniz se surte en envases de 18, 200 y 1000 kg.
Debido a las variables que existen durante el manejo y uso de nuestros productos en el proceso de impresión, esta hoja de características no exime al cliente de realizar sus propios controles de calidad y ensayos de aplicación.
Enero 2005

Oriente 171 No. 367 S.J. Aragón Amp.
07470 México, D.F. Tel. (55) 5118 1000
www.sanchez.com.mx

Sánchez®
Tecnología a tu servicio