

FICHA TÉCNICA

Aplicaciones:

El barniz AQ 3 es una emulsión acuosa para la sobreimpresión de tintas litográficas en línea o fuera de esta; por la velocidad de secado que presenta este barniz, es posible la manipulación del impreso inmediatamente después de haber sido barnizado.

Este barniz puede ser aplicado en diferentes sistemas como son: torre de barniz, sistema de humectado, barnizadora gula.

Características:

- Buen brillo.
- Viscosidad: 22 ± 2 seg en Copa Zahn # 3 EZ.
- pH: 8.5 ± 0.2
- Resistencia al frote: 100 ciclos 4 lbs.
- % de sólidos: 40 ± 2

Acondicionamiento:

Los barnices Aquagloss® se suministran a la viscosidad adecuada para ser utilizados directamente, sin adiciones de acondicionadores al comenzar el tiraje, pero en caso de ser necesario se puede utilizar lo siguiente:

- Para bajar viscosidad:
Adicionar hasta un 5% de una mezcla de alcohol etílico o isopropílico (Solv 313 o Solv 305) al 50% con agua.
- Para acelerar secado:
Adicionar hasta un 5% de alcohol etílico o isopropílico (en agitación).
- Para retardar secado:
Adicionar hasta 5% de Solv. 704.
- Para ajustar pH:
Adicionar de 0.05 a 0.2% de 9-HF-11.
- Para control de espuma:
Adicionar de 0.05 a 0.1% de 9-HF-10.

Limpieza:

Usar agua si el barniz está fresco y si está seco, usar agua amoniacal con un poco de detergente.

Este barniz se surte en envase de 18 kg. o tambor de 200 kg.
Debido a las variables que existen durante el manejo y uso de nuestros productos en el proceso de impresión, esta hoja de características no exime al cliente de realizar sus propios controles de calidad y ensayos de aplicación.

Sánchez, S.A. de C.V. Oriente 171 No. 367 México, D.F., 07470 Tel. 5118 1000 Fax. 5118 1090
Diciembre, 2004.

PT-GDB-01-05(00)